



Viti e raccordi acciaio e inox  
Utensileria forniture industriali

## **Viti Inox Testa Esagonale**


**DIN 931**

AISI 304 - A2 / 316 - A4

# Viti Acciaio INOX TE (Testa Esagonale)

DIN 931 - ISO 4014 - UNI 5737

**AISI 304 - A 2**



L = Lunghezza in mm D = Diametro in mm

L/D	Tipo	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
25	A2	•	•					
30	A2	•	•	•				
35	A2	•	•	•	•			
40	A2	•	•	•	•	•		
45	A2	•	•	•	•	•	•	•
50	A2	•	•	•	•	•	•	•
55	A2	•	•	•	•	•	•	•
60	A2	•	•	•	•	•	•	•
65	A2		•	•	•	•	•	•
70	A2		•	•	•	•	•	•
75	A2		•	•	•	•	•	•
80	A2		•	•	•	•	•	•
90	A2		•	•	•	•	•	•
100	A2		•	•	•	•	•	•
110	A2		•	•	•	•	•	•
120	A2		•	•	•	•	•	•
130	A2		•	•	•	•	•	•
140	A2		•	•	•	•	•	•
150	A2		•	•	•	•	•	•
160	A2			•	•	•	•	•
170	A2			•	•	•	•	•
180	A2			•	•	•	•	•
200	A2			•	•	•	•	•

## Dimensioni Viti Acciaio Inox TE (Testa Esagonale)

### Gambo Parzialmente Filettato - Filettatura Metrica ISO a Passo Grosso

D	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
<b>Passofil.</b>	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
<b>S</b>	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
<b>k</b>	3,5	4	5,3	6,46	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	19
<b>b (&lt;126)</b>	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
<b>b (125-201)</b>			28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
<b>b (&gt;200)</b>					49	53	57	61	65	69	73	79	85


L = Lunghezza in mm D = Diametro in mm

L/D	Tipo	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
25	A2						
30	A2						
35	A2						
40	A2						
45	A2						
50	A2						
55	A2						
60	A2	•	•				
65	A2	•	•				
70	A2	•	•	•	•		
75	A2	•	•		•		
80	A2	•	•	•	•	•	•
90	A2	•	•	•	•	•	•
100	A2	•	•	•	•	•	•
110	A2	•	•	•	•	•	•
120	A2	•	•	•	•	•	•
130	A2	•	•	•	•	•	•
140	A2	•	•	•	•	•	•
150	A2	•	•	•	•	•	•
160	A2	•	•	•	•	•	•
170	A2		•		•	•	•
180	A2	•	•	•	•	•	•
200	A2	•	•	•	•	•	•

# Viti Acciaio INOX TE (Testa Esagonale)

DIN 931 - ISO 4014 - UNI 5737

**AISI 316 - A 4**



L = Lunghezza in mm D = Diametro in mm

L/D	Tipo	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
25	A4	•	•					
30	A4	•	•	•				
35	A4	•	•	•	•			
40	A4	•	•	•	•	•		
45	A4	•	•	•	•	•	•	•
50	A4	•	•	•	•	•	•	•
55	A4	•	•	•	•	•	•	•
60	A4	•	•	•	•	•	•	•
65	A4		•	•	•	•	•	•
70	A4		•	•	•	•	•	•
75	A4		•	•	•	•	•	•
80	A4		•	•	•	•	•	•
90	A4		•	•	•	•	•	•
100	A4		•	•	•	•	•	•
110	A4		•	•	•	•	•	•
120	A4		•	•	•	•	•	•
130	A4		•	•	•	•	•	•
140	A4		•	•	•	•	•	•
150	A4		•	•	•	•	•	•
160	A4			•	•	•	•	•
170	A4			•	•	•	•	•
180	A4			•	•	•	•	•
200	A4			•	•	•	•	•

## Dimensioni Viti Acciaio Inox TE (Testa Esagonale)

### Gambo Parzialmente Filettato - Filettatura Metrica ISO a Passo Grosso

D	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Passofil.	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
S	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46
k	3,5	4	5,3	6,46	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	19
b(<126)	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
b(125-201)			28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
b(>200)					49	53	57	61	65	69	73	79	85

L = Lunghezza in mm D = Diametro in mm

L/D	Tipo	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
25	A4						
30	A4						
35	A4						
40	A4						
45	A4						
50	A4						
55	A4						
60	A4	•	•				
65	A4	•	•				
70	A4	•	•	•	•		
75	A4	•	•		•		
80	A4	•	•	•	•	•	•
90	A4	•	•	•	•	•	•
100	A4	•	•	•	•	•	•
110	A4	•	•	•	•	•	•
120	A4	•	•	•	•	•	•
130	A4	•	•	•	•	•	•
140	A4	•	•	•	•	•	•
150	A4	•	•	•	•	•	•
160	A4	•	•	•	•	•	•
170	A4		•		•	•	•
180	A4	•	•	•	•	•	•
200	A4	•	•	•	•	•	•

# Acciai inossidabili

Gli acciai inossidabili sono leghe ferrose contenenti un tenore di Carbonio ( C ), inferiore al 2%.

La caratteristica principale degli acciai inossidabili è quella di avere ottima resistenza alla corrosione, dovuta al fatto che uno dei suoi principali componenti ovvero il Cromo ( Cr ) è presente nella lega con una percentuale mai inferiore al 12%.

La presenza del Cromo infatti, determina la formazione di una pellicola protettiva sottilissima ma tenace, che se intaccata, si ricompone in ambiente ossidante e preserva la struttura del metallo da ulteriore ossidazione.

## Principali gruppi di acciai inossidabili

Gli acciai inossidabili si dividono in tre gruppi principali, in funzione delle caratteristiche strutturali della lega stessa.

I gruppi sono:

- Acciai Ferritici: Fe + Cr (12-30%) + C (0.02-0.1%)
- Acciai Martensitici: Fe + Cr (12-19%) + C (0.08-1.2%)
- Acciai Austenitici: Fe+Cr (16-28%) + C (0.02-0.1%)+Ni (6-32%)

Alcune specifiche sugli Acciai Inossidabili Austenitici sono identificati come "serie 300". Caratteristiche salienti di questa categoria di acciai sono l'ottima resistenza all'ossidazione e le spiccate caratteristiche meccaniche alle alte temperature.

Proprio per quanto sopra esposto gli acciai Austenitici vengono comunemente impiegati in tutte quelle applicazioni in cui si richiedono materiali atti a sopportare gravose condizioni di esercizio. Principali componenti della serie 300, sono l'AISI 304 (EN 1.4301) e 316 (EN 1.4401) con i loro derivati 304L (EN 1.4307) e 316L (EN 1.4404).

**AISI 304:** L'AISI 304 presenta caratteristiche di elevata resistenza a fatica con scarsa sensibilità agli intagli ed è particolarmente indicato per essere impiegato a basse temperature.

**AISI 316:** L'AISI 316 si distingue dal 304 per la presenza del Molibdeno (Mo) in ragione del 2-3%, conferendogli ottime caratteristiche di resistenza alla corrosione e migliori caratteristiche meccaniche ad elevate temperature. L'AISI 304L e 316L, si differenziano dai precedenti per il minor contenuto di Carbonio nella lega, ciò consente di effettuare saldature con temperature più alte. Le altre caratteristiche sono simili al 304 e 316 per utilizzi a temperatura ambiente, mentre sono lievemente inferiori per temperature elevate.

## Utilizzi degli Acciai Inossidabili Austenitici AISI 304 e 316.

L'utilizzo di questi Acciai è particolarmente indicato nel campo delle industrie farmaceutiche ed alimentari come ad esempio fabbriche di birra, bibite e prodotti caseari ed alimentari in genere. Sono inoltre utilizzati per la costruzione di scambiatori di calore, apparecchi per il controllo dell'inquinamento e di estrazione dei fumi, serbatoi, vasche di processo ed autoclavi nelle industrie chimiche, petrolchimiche, petrolifere, tessili e della lavorazione della carta.

Richiedete i nuovi Cataloghi Nuova Tecninox:

**- ACCIAIO ZINCATO**

- Viti, Dadi, Rondelle, Grower, Grani, Barre Filettate in acciaio

**- RACCORDERIA INOX**

- Tutta la raccorderia in acciaio inossidabile

Il materiale è disponibile  
per una pronta consegna in tutta  
**ITALIA**



Viti e raccordi acciaio e inox  
Utensileria forniture industriali

Via Trecate, 10 – 20017 Mazzo di Rho (MI)  
Tel. 02 9390 17 06 – Fax 02 9390 03 98  
[www.nuovatecninox.com](http://www.nuovatecninox.com) e-mail: [info@nuovatecninox.com](mailto:info@nuovatecninox.com)

